











LARS

| | |
|--|----------------|
| Gramatura m ² / Gewicht m ² /Weight m ² | 250g/m2 +/- 5% |
| Skład/ Zusammensetzung/Composition | 100% PES |
| Szerokość użytkowa/ Nutzbreite/Usable width of roll | min. 140 cm |

Good ←————→ Poor

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006

| | | | | CAT.A | CAT.B | CAT.C | CAT.D | RESULTS |
|---|--|--|---|--------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|
|  | Wytrzymałość na rozciąganie Zugfestigkeit Tensile Strength | ISO 13934-1 | 900 N (30,3%) warp 832 N (24,5 %) weft | >600 | ≥400 | ≥350 | ≥250 | A/A |
|  | Test Martindale Scheuerfestigkeit (Martindale) Abrasion resistance | EN ISO 12947-2 | Yarn breakage: 90 000 | ≥35000 | 12000-30000 | 4000-10000 | - | A |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie Weiterreissfestigkeit Tear growth resistance | ISO 13937-3 | 75,6 N warp 65,1 N weft | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | A/A |
|  | Przesuwalność nitki Nahtschiebewiderstand Resistance to seam slippage | EN ISO13936-2 180 N LOAD | 3,7 mm warp 4,0 mm weft | ≤4 | ≤6 | ≤8 | - | A/A |
|  | Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling Pilling resistance | EN ISO 12945-2:2002 2000 cycles | 4-5 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | 3 | A |
|  | Odporność wybarwień: światło sztuczne Lichtechtheit Colour fastness to light | ISO 105 B02 Method 2 Exposure level 5 | 5 | ≥6 | 5 | 4 | - | B |
|  | Odporność na tarcie suche Reibechtheit trocken Rubbing solvents | ISO 105-X12:2001 | 4-5 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | - | A |
|  | Odporność na tarcie mokre Reibechtheit nass Rubbing fastness in humid state | ISO 105-X12:2001 | 5 | ≥3-4 | 3 | 2-3 | - | A |
|  | Zapalność Brandverhalten Ignitability | EN1021 -1 (Cigarette) | | | | | | Passed -no burning identified |
|  | Tkanina trudnopalna Feuerschutz Fire Protection | BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette) BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 (Match) EN1021 - 2 | Na zapytanie/ Auf anfrage/ On request | | | | | |
| | Sposób konserwacji Pflegekennzeichnung Care labeling | | | | | | | |



1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
2. Przy zahaczeniu istnieje możliwość wyciągnięcia przędzy.
3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
4. Część wyników zostało zgromadzonych z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią z rezultatów.
5. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.
6. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów (dotyczy zwłaszcza intensywnych kolorów).
7. Davis Poland Sp. z o.o, Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
8. Nasze produkty spełniają wymogi Rozporządzenia UE dotyczącego szkodliwych chemikaliów (REACH) Nr. 1907/2006 aneks XVII

1. Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar
2. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
3. Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.
4. Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte.
5. Aus technologischen Gründen kann sich der Farbton des Gewebes von dem in Katalog gezeigten Muster unterscheiden.
6. Das Aussetzen an UV-Strahlen kann verursachen, dass sich die Farben verändern (dies betrifft vor allem intensive Farben).
7. Davis Poland Sp. z o.o, Sp. K. übernehmt keine Garantie auf Materialschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reinigung entstanden.
8. Sämtliche Produkte entsprechen der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII.

1. Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.
2. Pulled threads are to be expected when getting caught on sharp objects.
3. Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is unavoidable.
4. Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.
5. For technological reasons are acceptable variations in color shades.
6. Exposure to the UV rays may cause change of the colors (it concerns particularly intense colors).
7. Davis Poland Sp. z o.o, Sp. K. does not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate material use or cleaning.
8. Our products satisfy the European Chemicals Directive (EG) no. 1907/2006 (REACH) appendix XVII.